

PEGAZIM NIVELANTE

CARACTERISTICAS GENERALES

PEGAZIM NIVELANTE es un mortero premezclado a base de cemento y aditivos químicos que se mezcla con agua para producir un mortero nivelante para pisos rígidos.

Nivela pisos de hormigón en interiores y exteriores, sirve como sustrato para cualquier tipo de adhesivo pega piso y recibir un acabado final.

- Sustituye a los morteros para nivelar fabricados en obra dando como resultado mejor control de inventarios y mejores propiedades de desempeño y calidad.
- Permite la instalación del recubrimiento en exteriores a las 48 horas de aplicado
- Mezcla fácil de aplicar
- Alta adherencia
- Permite espesores variables
- Contiene fibra que evita la formación de fisuras o craqueo.



PEGAZIM NIVELANTE

CARACTERISTICAS TECNICAS

Descripción general: ADHESIVO NIVELANTE gris en polvo base cemento, diseñado para nivelar pisos rígidos.

Identificación del producto: Pegazim NIVELANTE

Presentación: Saco de 40 kg.

Color: Gris

Temperatura de aplicación: Entre 6° y 30° C (NOTA: A temperaturas menores a 5°C puede ocasionar pérdida de trabajabilidad en el material inhibiendo su funcionamiento y a temperaturas mayores a 30°C, ocurre una rápida evaporación de agua en el material ocasionando un fraguado prematuro.

Resistencia a la compresión: 100 kg/cm² a 28 días.

Resistencia mínima al corte (para piezas de absorción de agua > 3%): 15 kg/cm².

Espesor recomendado: De 10 mm hasta 40 mm.

Rendimiento: 1 m²/saco a 20 mm de espesor (y dependiendo de la calidad del sustrato.)

Vida en bote: 45 minutos.

Relación recomendada de agua por saco: 7 litros.

USOS

- ❖ Para nivelar pisos de hormigón en interiores y exteriores

- ❖ Se recomienda su aplicación en;
 - Pisos desnivelados de textura rugosa.

- ❖ Se recomienda su uso para nivelar pisos rígidos y servir como sustrato para todo tipo de adhesivos pegapiso.

METODO DE UTILIZACIÓN

Preparación de la superficie:

- ❖ Asegúrese de que todos los utensilios y la superficie (piso de hormigón) a recubrir estén completamente limpios y libres de polvo, grasa, aceite o cualquier sustancia que interfiera con la adhesión.
- ❖ Se recomienda preparar cantidades que pueda trabajar en los próximos 45 minutos.

Preparación del producto:

- ❖ En un recipiente limpio vierta 7 Lts de agua templada y limpia.
- ❖ Dosifique el bulto de 40 kg de Pegazim NIVELANTE y mezcle de manera manual o con un taladro eléctrico hasta lograr una pasta homogénea, trabajable y fluida.
- ❖ Deje reposar por 5 minutos y vuelva a mezclar sin agregar más agua.
- ❖ Vaciar directamente del recipiente o con ayuda de una llana aplicar el producto sobre el piso firme.
- ❖ Con la ayuda de una llana o regla de madera extender el material, haciendo presión sobre la superficie
- ❖ Enrasar la superficie con una regla de madera o metálica y alisar con la llana.
- ❖ Dejar fraguar el NIVELANTE y proceder a la instalación del piso.

PEGAZIM NIVELANTE

MANIPULACION DEL MORTERO

- ❖ Toda faena que se realice con materiales que puedan producir polvos en suspensión (principalmente en lugares cerrados o poca ventilados) obliga a usar algún tipo de protección respiratoria. El material cementicio del producto puede ocasionar irritaciones, por lo que se recomienda evitar el contacto con los ojos y piel, empleando equipo de protección personal.

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO.

- ❖ Se recomienda su almacenaje en un lugar fresco y seco.
- ❖ Se debe conservar en su empaque original y sin abrir.
- ❖ Se recomienda su almacenaje en pallets de madera y emplayado.
- ❖ Se recomienda su transporte en pallet, emplayado y enlonado

GARANTIA DE PRODUCTO

Tiempos de garantía:

- ❖ **ALMACENAJE:** Producto en saco original, sin abrir y almacenado con las recomendaciones de MAPEI de México.

NOTA: Seguir recomendaciones de aplicación, almacenaje y dosificaciones en los sacos del producto, en los teléfonos de soporte técnico.

- **Para consultas técnicas llamar sin costo al:** 01-800-839-0460 / (442) 218 75 81 ext. 105